
ランデックスコート
R800G
R800G クール&エコ
R1000
施工要領書

屋根工法

 大日技研工業株式会社

東京都中央区日本橋人形町 2-14-14

電話/03-3639-5131 FAX/03-3639-5129

施工上の注意事項 **施工前に必ずお読みください****【全般】**

1. 材料はご使用前にハンドミキサーで十分攪拌してからご使用ください。
2. 材料は直射日光を避け 5℃～30℃で保管してください。
3. 気温 5℃以下、湿度 85%以上では硬化不良を起こすことがありますので施工は避けてください。
4. 降雨時、または降雨が予想されるときは施工は避けてください。完全に塗膜が乾燥しないうちに雨（水）があたりますと、流れたり白く濁ったりする可能性があります。
5. 高性能の塗膜を作るために、使用量は厳守してください。

【下地について】

1. 降雨後、下地に水分がある場合は十分な乾燥を確認後、表面水分率目安 **7%以下**で施工してください。
2. 下地にコケや泥等が付着している場合は必ず高圧水洗して取り除いてください。

荷姿

製品名	荷姿
R800G	20kg/缶
R800G クール&エコ	20kg/缶
R1000	15kg/缶
プライマーアクア#50	15kg/缶

屋根工法（スレート瓦等） 施工要領

標準施工仕様

【R800G、R800G クール&エコ】

工 程	使用材料	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法
屋根表面を高圧洗浄機にて、埃、汚れ、藻等が残らないよう洗浄してください。 洗浄後、1日以上乾燥させ十分な乾燥を確認後、塗装してください			
下塗り	プライマーアクア#50	0.1～0.15	ローラーまたはエアレス
→乾燥時間:夏場/約1時間 冬場:約2時間			
上塗り1層目	R800G(R800G クール&エコ) 水(0～5%)	0.15～0.2	ローラーまたはエアレス
→乾燥時間:夏場/約2時間 冬場:約5時間			
上塗り2層目	R800G(R800G クール&エコ) 水(0～5%)	0.15～0.2	ローラーまたはエアレス
→施工後は、十分乾燥させてください			

- R800G (R800G クール&エコ) は、合計 **0.3～0.4 kg/m²** 使用して下さい。
- 下地により塗布量が変わる場合がございます。

【スーパーエコ・体感 R1000】

工 程	使用材料	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法
屋根表面を高圧洗浄機にて、埃、汚れ、藻等が残らないよう洗浄してください。 洗浄後、1日以上乾燥させ十分な乾燥を確認後、塗装してください			
下塗り	プライマーアクア#50	0.1～0.15	ローラーまたはエアレス
→乾燥時間:夏場/約1時間 冬場:約2時間			
上塗り1層目	R1000 水(0～5%)	0.15～0.2	ローラーまたはエアレス
→乾燥時間:夏場/約2時間 冬場:約5時間			
上塗り2層目	R1000 水(0～5%)	0.15～0.2	ローラーまたはエアレス
→施工後は、十分乾燥させてください			

- R1000 は、合計 **0.3～0.4 kg/m²** 使用して下さい。
- 下地により塗布量が変わる場合がございます。